


Podklad pro navrhování



15. vydání

www.porotherm.cz

 Wienerberger

Porotherm 44 T Profi Dryfix

Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 44 cm na lepidlo pro zdění

Použití

Cihly broušené Porotherm 44 T Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdvo tlušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákovost vaty v cihlách (voda po ní stéká).

Výhody

- dokonalé řešení lineárních tepelných mostů na styku s výplňemi otvorů
- ideální spojení na pero a drážku
- jednoduché a rychlé zdění
- vysoká pevnost
- ložná spára tlušťky do 1 mm - žádná malta pro zdění (suchá stavba)
- možnost zdění do -5 °C
- žádné tepelné mosty v ložných spárách, ideální podklad pod omítku
- nízký odpor proti difuzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému
- snadné navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm

Technické údaje

Cihly:

- rozměry d/s/v 248x440x249 mm
- rovinnost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
- objem. hmot. prvku 670 kg/m³
- hmotnost cca 18,4 kg/ks
- pevnost v tlaku
 - ⊥ k ložné spáře 8 N/mm²
 - || s ložnou spárou 2 N/mm²
- $\lambda_{10,dry,unit}$ 0,064 W/(m·K)
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- přídržnost f_{vko} 0,11 N/mm²

NPD - není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

- tloušťka 440 mm
- spotřeba cihel 16 ks/m²
- 36,4 ks/m³
- spotřeba lepidla Porotherm Dryfix.extra 1 dóza/5 m²
- charakteristická pevnost zděva v tlak vyzděného na lepidlo Porotherm Dryfix.extra stanovená podle ČSN


nová
zelená
úsporám

1/2




ČSN EN 771-1

Porotherm 44 T Profi Dryfix



VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ



Cihly Porotherm 44 T Profi Dryfix byly vyvinuty za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP, projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb“.

Wienerberger

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Porotherm 44 T Profi Dryfix

Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 44 cm na lepidlo pro zdění

nová
zelená
úsporám

2/2



Doplňkové cihly

Porotherm 44 T Profi Dryfix 1/2
(poloviční)





ČSN EN 771-1



Cihla je dodávána jako **dvojblok**
polovičních cihel 1/2 + 1/2

- rozměry d/s/v 123x440x249 mm
- rovinnost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
- objem. hmot. prvku 710 kg/m³
- hmotnost cca 9,2 kg/ks
- pevnost v tlaku
 - ⊥ k ložné spáře 8 N/mm²
 - || s ložnou spárou 2 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost f_{vko} 0,11 N/mm²



Dodávka

Cihly Porotherm 44 T Profi Dryfix 1/2 jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 72 ks/pal
- hmotnost paletycca 1380 kg

Součástí dodávky je odpovídající množství lepidla, které se nanáší na dvojice vnitřních žeber nejbližších k oběma lícům stěny.

Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel).

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Cihly Porotherm 44 T Profi Dryfix 1/2 byly vyvinuty za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP, projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb“.

Wienerberger

Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix

Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 44 cm na zdicí pěnu

Použití

Cihly broušené Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdívo tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Ke zdění této cihly se používá speciální pěna pro zdění, která se nanáší ve dvou pruzích při vnějších okrajích cihel.

Výhody

- EKOnomické - tepelný odpor zdíva lepší až o 40 % přináší úspory v nákladech na vytápění
- EKOlogické - snížení ekologického zatížení životního prostředí výrobou změnou výrobní receptury, zlepšení podmínek pro zdravé bydlení
- dokonalé řešení lineárních tepelných mostů na styku s výplňemi otvorů
- ideální spojení na pero a drážku
- jednoduché a rychlé zdění
- vysoká pevnost
- ložná spára tloušťky do 1 mm - žádná malta pro zdění (suchá stavba)
- možnost zdění do -5 °C!
- žádné tepelné mosty v ložných spárách, ideální podklad pod omítku
- nízký odpor proti difuzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému
- snadné navrhování a stavění v kompletém systému Porotherm

Technické údaje

Cihly:

- rozměry d/s/v	248x440x249 mm
- rovinost ložných ploch	0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch	0,6 mm
- skupina zdicích prvků	3
- objem. hmot. prvku	680 kg/m ³
- hmotnost	cca 18,5 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I)	8 N/mm ²
- $\lambda_{10,dry,unit}$	0,088 W/(m·K)
- nasákovost	NPD
- mrazuvzdornost	NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí	NPD (S0)
- rozměrová stabilita	NPD
- reakce na oheň	třída A1
- přídržnost	0,08 N/mm ²

Zdivo:


- tloušťka	440 mm
- spotřeba cihel	16 ks/m ²
	36,4 ks/m ³
- spotřeba zdicí pěny	1 dóza/5 m ²

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.


1/2



Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix



VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ



charakteristická pevnost v tlaku f_k	
a součinitel přetvárnosti K_E	zdíva stanovené ze statických zkoušek
Cihly	Zdivo
na pěnu	f_k [MPa] K_E ČSN EN P8 1,60 600 1996-1-1

Zvuková izolace zdíva*

- nutno se řídit vysvětlivkami uvedenými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost $R_w = 46$ dB při plošné hmotnosti zdíva včetně omítky 335 kg/m²

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje zdíva

zdivo	λ	R	U
na zdicí pěnu	W/mK	m ² K/W	W/m ² K
Porotherm Dryfix			
bez omítky ¹⁾	0,088	5,00	0,19
s omítkami ^{1,3)}	0,091	5,34	0,18
bez omítky ²⁾	0,092	4,81	0,20
s omítkami ^{2,3)}	0,094	5,14	0,19

1) v suchém stavu 2) při praktické vlhkosti podle ČSN 73 0540-3 3) vnější strana:
- tepelněizolační omítka, tl. 30 mm, $\lambda = 0,10$ W/(m·K)
- stěrková malta se síťvinou, tl. 3 mm, $\lambda = 0,80$ W/(m·K)
- pastožní omítka, tl. 2 mm, $\lambda = 0,70$ W/(m·K)
vnější strana - sádrová omítka tl.10 mm, $\lambda = 0,34$ W/(m·K)

Požární odolnost zdíva

Požárně dělící stěna s oboustrannou omítkou

Třída reakce na oheň: A1 - nehořlavé Požární odolnost: REI 180 DP1

(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítaného zdíva $c = 1000$ J/kg·K
Faktor difuzního odporu $\mu = 5/10$ (ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,65 hod/m²; cca 1,48 hod/m³

Dodávka

Cihly Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 60 ks/pal
- hmotnost palety cca 1140 kg

Součástí dodávky je odpovídající množství zdicí pěny Porotherm Dryfix.

Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel).

Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix

Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 44 cm na zdicí pěnu

Doplňkové cihly

Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K (poloviční koncová)



- rozměry d/s/v 125x440x249 mm
- rovinost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin
ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 3
- objem. hmot. prvku 720 kg/m³
- hmotnost cca 8,3 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 8 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,08 N/mm²

Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix K (koncová)



- rozměry d/s/v 250x440x249 mm
- rovinost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin
ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 3
- objem. hmot. prvku 680 kg/m³
- hmotnost cca 17,1 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 8 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,08 N/mm²

Porotherm 44 Profi Dryfix R (rohová)



- rozměry d/s/v 187x440x249 mm
- rovinost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin
ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 2
- objem. hmot. prvku 750 kg/m³
- hmotnost cca 15,4 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 10 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,08 N/mm²

Dodávka

Cihly Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 120 ks/pal
- hmotnost palety cca 1030 kg

Cihly Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix K jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 60 ks/pal
- hmotnost palety cca 1060 kg

Cihly Porotherm 44 Profi Dryfix R jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 72 ks/pal
- hmotnost palety cca 1140 kg

Porotherm 44 Profi Dryfix

Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 44 cm na zdící pěnu

Použití

Cihly broušené Porotherm 44 Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdívo tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Ke zdění těchto cihel se používá speciální pěna pro zdění, která se nanáší ve dvou pruzích při vnějších okrajích cihel.

Výhody

- dokonalé řešení lineárních tepelných mostů na styku s výplňemi otvorů
- ideální spojení na pero a drážku
- pracnost zdění nižší o 50 % oproti klasickému zdění
- vysoká pevnost zdíva v tlaku
- ložná spára tloušťky do 1 mm - žádná malta pro zdění (suchá stavba)
- možnost zdění do -5 °C!
- žádné tepelné mosty v ložných spárách
- ideální podklad pod omítku
- nízký odpor proti difuzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému
- snadné navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm

Technické údaje

Cihly:

- rozměry d/š/v 248x440x249 mm
 - rovinost ložných ploch 0,3 mm
 - rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
 - skupina zdicích prvků 2
 - objem. hmot. prvku max. 750 kg/m³
 - hmotnost cca 20,4 kg/ks
 - pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm²
 - $\lambda_{10,dry,unit}$ 0,115 W/(m·K)
 - nasákovost NPD
 - mrazuvzdornost NPD (F0)
 - obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
 - rozměrová stabilita NPD
 - přídržnost 0,08 N/mm²
- NPD - není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

- tloušťka 440 mm
- spotřeba cihel 16 ks/m²
- 36,4 ks/m³
- spotřeba zdičí pěny 1 dóza/5 m²
- charakteristická pevnost v tlaku f_k a součinitel přetvárnosti K_E zdiiva stanovené ze statických zkoušek

Cihly na pěnu	Zdivo	f_k [MPa]	K_E
P15		2,6	
P10		2,0	750
P8		1,8	ČSN EN 1996-1-1



1/2

Zvuková izolace zdíva*

- nutno se ředit vysvětlivkami uvedenými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost $R_w = 46$ dB při plošné hmotnosti zdíva včetně omítky 360 kg/m²

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje zdíva

zdívo	λ	R	U
na zdící pěnu	W/mK	m ² K/W	W/m ² K

Porotherm Dryfix

bez omítka ¹⁾	0,115	3,82	0,25
s omítkami ¹⁾⁽³⁾	0,117	4,14	0,23
bez omítka ²⁾	0,121	3,64	0,26
s omítkami ²⁾⁽³⁾	0,122	3,96	0,24

1) v suchém stavu 2) při praktické vlhkosti podle ČSN 73 0540-3 3) vnější strana:
- tepelněizolační omítka, tl. 30 mm, $\lambda = 0,10$ W/(m·K)
- stěrková malta se síťovinou, tl. 3 mm, $\lambda = 0,80$ W/(m·K)
- pastovní omítka, tl. 2 mm, $\lambda = 0,70$ W/(m·K)
vnitřní strana - sádrová omítka tl. 10 mm, $\lambda = 0,34$ W/(m·K)

Požární odolnost zdíva

Požárně dělící stěna s oboustrannou omítkou

Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiiva $c = 1000$ J/kg·K
Faktor difuzního odporu $\mu = 5/10$
(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,65 hod/m²
1,48 hod/m³


Dodávka

Cihly Porotherm 44 Profi Dryfix jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměru 1340 x 1000 mm.
- počet cihel 60 ks/pal
- hmotnost palety max. 1255 kg

Součástí dodávky je odpovídající množství zdičí pěny Porotherm Dryfix.


Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel).

Porotherm 44 Profi Dryfix



ČSN EN 771-1

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ



ČSN EN 771-1

Porotherm 44 Profi Dryfix

Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 44 cm na zdící pěnu

Doplňkové cihly

Porotherm 44 Profi Dryfix 1/2 K (poloviční koncová)



ČSN EN 771-1

Porotherm 44 Profi Dryfix K (koncová)



ČSN EN 771-1

Porotherm 44 Profi Dryfix R (rohová)



ČSN EN 771-1


- rozměry d/š/v 125x440x249 mm
- rovinost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 2
- objem. hmot. prvku max. 800 kg/m³
- hmotnost cca 11,0 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,08 N/mm²

- rozměry d/š/v 250x440x249 mm
- rovinost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 2
- objem. hmot. prvku max. 770 kg/m³
- hmotnost cca 21,1 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,08 N/mm²

- rozměry d/š/v 187x440x249 mm
- rovinost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 2
- objem. hmot. prvku 750 kg/m³
- hmotnost cca 15,4 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 10 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,08 N/mm²



velikost drážky v koncových cihlách je 200 x 45 mm



Dodávka

Cihly Porotherm 44 Profi Dryfix 1/2 K jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměru 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 120 ks/pal
- hmotnost palety max. 1350 kg

Cihly Porotherm 44 Profi Dryfix K jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměru 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 60 ks/pal
- hmotnost palety max. 1300 kg

Cihly Porotherm 44 Profi Dryfix R jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměru 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 72 ks/pal
- hmotnost palety max. 1140 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Porotherm 44 T Profi

Tepelněizolační vnější stěna

1/2

Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 44 cm na maltu pro tenké spáry

Použití

Cihly broušené Porotherm 44 T Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákovost vaty v cihlách (voda po ní stéká).

Výhody

- dokonalé řešení lineárních tepelných mostů na styku s výplněmi otvorů
- ideální spojení na pero a drážku
- jednoduché a rychlé zdění
- vysoká pevnost
- ložná spára tloušťky 1 mm - minimální spotřeba malty, minimální množství vody vnesené do zdiva
- žádné tepelné mosty v ložných spárách, ideální podklad pod omítku
- nízký odpor proti difuzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému
- snadné navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm

Technické údaje

Cihly:

- rozměry d/s/v 248x440x249 mm
- rovinost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
- objem. hmot. prvků 670 kg/m³
- hmotnost cca 18,4 kg/ks
- pevnost v tlaku
 - ⊥ k ložné spáře 8 N/mm²
 - II s ložnou spárou 2 N/mm²
- $\lambda_{10,dry,unit}$ 0,064 W/(m·K)
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- přídržnost f_{vk0} 0,19 N/mm²

NPD - není stanoven žádny požadavek

Zdivo:

- tloušťka 440 mm
- spotřeba cihel 16 ks/m²
- 36,4 ks/m³
- spotřeba celoplošné malty 6,2 l/m²
- pro tenké spáry 14 l/m³
- charakteristická pevnost zdiva v tlaku vyzděného na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi stanovená podle

ČSN EN 1052 ze statických zkoušek je $f_k = 3,50 \text{ N/mm}^2$, součinitel přetvárnosti $K_E = 800$, pevnost zdiva v tahu za ohybu $f_{xk1} = 0,13 \text{ N/mm}^2$, $f_{xk2} = 0,09 \text{ N/mm}^2$

Zvuková izolace zdiva*

- nutno se řídit vysvětlivkami uvedenými v kapitole 1, strana 13 až 15
- Vážená laboratorní neprůzvučnost $R_w = 50 (-1; -4) \text{ dB}$ při plošné hmotnosti zdiva včetně omítky 342 kg/m²

* hodnota stanovena měřením

Tepelně-technické údaje zdiva

zdivo	λ W/m·K	R m ² ·K/W	U W/m ² ·K
na maltu			
bez omítka	0,066	6,67	0,15
s omítkami ¹⁾	0,069	7,00	0,14
bez omítka ²⁾	0,069	6,41	0,15
s omítkami ²⁾	0,072	6,75	0,15

1) v suchém stavu 2) při praktické vlhkosti podle ČSN EN ISO 10456
 3) vnější strana:
 - tepelněizolační omítka, tl. 30 mm, $\lambda = 0,10 \text{ W/(m·K)}$
 - stěrková malta se sitovinou, tl. 3 mm, $\lambda = 0,80 \text{ W/(m·K)}$
 - pastózní omítka, tl. 2 mm, $\lambda = 0,70 \text{ W/(m·K)}$
 vnitřní strana - sádrová omítka, tl. 10 mm, $\lambda = 0,34 \text{ W/(m·K)}$

Požární odolnost zdiva

Požárně dělící stěna se sádrovou omítkou
 Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
 Požární odolnost: REI 90 DP1
 (ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva $c = 1000 \text{ J/kg·K}$
 Faktor difuzního odporu $\mu = 5/10$
 (ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,91 hod/m²
 2,07 hod/m³

Dodávka

Cihly Porotherm 44 T Profi jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměru 1340 x 1000 mm.


- počet cihel 72 ks/pal
- hmotnost palety cca 1380 kg

Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi, která se nanáší na celou plochu ložných spář.


Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel).



Porotherm 44 T Profi



VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ



Cihly Porotherm 44 T Profi byly vyvinuty za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP, projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb“.

Porotherm 44 T Profi

Tepelněizolační vnější stěna

2/2

Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 44 cm na maltu pro tenké spáry

CE



Doplňkové cihly

Porotherm 44 T Profi 1/2
 (poloviční)



- rozměry d/s/v 123x440x249 mm
- rovinost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
- objem. hmot. prvku 710 kg/m³
- hmotnost cca 9,2 kg/ks
- pevnost v tlaku
 - ⊥ k ložné spáře 8 N/mm²
 - II s ložnou spárou 2 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost f_{vk0} 0,19 N/mm²

Cihla je dodávána jako **dvojblok** polovičních cihel 1/2 + 1/2



Dodávka

Cihly Porotherm 44 T Profi 1/2 jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměru 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 144 ks/pal
- hmotnost palety cca 1355 kg

Rohovou cihlu lze získat

z dvojbloku polovičních cihel rozříznutím v místě naznačeném hranatou drážkou

ze základního tvaru cihel uříznutím v naznačeném místě

Cihly Porotherm 44 T Profi 1/2 byly vyvinuty za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP, projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb“.

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zařízení) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Porotherm 44 EKO+ Profi

Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 44 cm na maltu pro tenké spáry

Použití

Cihly broušené Porotherm 44 EKO+ Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdívo tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny.

Výhody

- EKOnomické - tepelný odpor zdíva lepší až o 40 % přináší úspory v nákladech na vytápění
- EKOlogické - snížení ekologického zatížení životního prostředí výrobou změnou výrobní receptury, zlepšení podmínek pro zdravé bydlení
- dokonalé řešení lineárních tepelných mostů na styku s výplňemi otvorů
- ideální spojení na pero a drážku
- jednoduché a rychlé zdění
- vysoká pevnost
- ložná spára tloušťky 1 mm - minimální spotřeba malta pro zdění, minimální množství vody vnesené do zdíva
- ideální podklad pod omítka
- nízký odpor proti difuzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému
- snadné navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm

Technické údaje

Cihly:

- rozměry d/s/v 248x440x249 mm
 - rovinost ložných ploch 0,3 mm
 - rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
 - skupina zdicích prvků 3
 - objem. hmot. prvku 680 kg/m³
 - hmotnost cca 18,5 kg/ks
 - pevnost v tlaku (kat. I) 8 N/mm²
 - $\lambda_{10,dry,unit}$ 0,088 W/(m·K)
 - nasákovost NPD
 - mrazuvzdornost NPD (F0)
 - obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
 - rozměrová stabilita NPD
 - přídržnost 0,30 N/mm²
- NPD - není stanoven žádny požadavek

Zdivo:

- tloušťka 440 mm
- spotřeba cihel 16 ks/m²
- 36,4 ks/m³
- spotřeba malty 3,1 l/m²
- pro tenké spáry 7 l/m³
- charakteristická pevnost v tlaku f_k

a součinitel přetvárnosti K_E zdíva podle ČSN EN 1996-1-1

Cihly na	Zdivo	f_k [MPa]	K_E
M10 (T)		2,37	
P8			1000

Zvuková izolace zdíva*

- nutno se řídit vysvětlivkami uvedenými v kapitole 1, strana 13 až 15
- Vážená laboratorní neprůzvučnost $R_w = 48$ dB při plošné hmotnosti zdíva včetně omítky 340 kg/m²

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje zdíva

zdívo	u	λ	R	U
na maltu	%	W/mK	m ² K/W	W/m ² K

Porotherm Profi

bez omítky ¹⁾	0	0,090	4,91	0,20
s omítkami ^{1,3)}	0	0,092	5,24	0,19
bez omítky ²⁾	1,0	0,093	4,71	0,21
s omítkami ^{2,3)}	1,0	0,096	5,05	0,19

¹⁾ v suchém stavu ²⁾ při praktické výkosti podle ČSN 73 0540-3 ³⁾ vnější strana:

- tepelněizolační omítka, tl. 30 mm, $\lambda = 0,10$ W/(m·K)
- stěrková malta se síťovinou, tl. 3 mm, $\lambda = 0,80$ W/(m·K)
- pastožitá omítka, tl. 2 mm, $\lambda = 0,70$ W/(m·K)
- vnitřní strana - sádrová omítka tl. 10 mm, $\lambda = 0,34$ W/(m·K)

Požární odolnost zdíva

Požárně dělící stěna s oboustrannou omítkou

Třída reakce na oheň: A1 – nehorlavé

Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)


1/2

CE




ČSN EN 771-1

Porotherm 44 EKO+ Profi



VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ



Dodávka

Cihly Porotherm 44 EKO+ Profi jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 60 ks/pal
- hmotnost palety cca 1140 kg

Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi.

Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel).

Porotherm 44 EKO+ Profi

Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 44 cm na maltu pro tenké spáry

Doplňkové cihly

Porotherm 44 EKO+ Profi 1/2 K
(poloviční koncová)



ČSN EN 771-1

Porotherm 44 EKO+ Profi K
(koncová)



ČSN EN 771-1

Porotherm 44 Profi R
(rohová)



ČSN EN 771-1

2/2

CE


- rozměry d/s/v 125x440x249 mm
- rovinost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 3
- objem. hmot. prvku 720 kg/m³
- hmotnost cca 8,3 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 8 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,30 N/mm²

- rozměry d/s/v 250x440x249 mm
- rovinost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 3
- objem. hmot. prvku 680 kg/m³
- hmotnost cca 17,1 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 8 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,30 N/mm²

- rozměry d/s/v 187x440x249 mm
- rovinost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 2
- objem. hmot. prvku 750 kg/m³
- hmotnost cca 15,4 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 10 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,30 N/mm²



velikost drážky v koncových cihlách je 200 x 45 mm



Dodávka

Cihly Porotherm 44 EKO+ Profi 1/2 K jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 120 ks/pal
- hmotnost palety cca 1030 kg

Cihly Porotherm 44 EKO+ Profi K jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 60 ks/pal
- hmotnost palety cca 1060 kg

Cihly Porotherm 44 Profi R jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 72 ks/pal
- hmotnost palety cca 1140 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Porotherm 44 Profi

Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 44 cm na maltu pro tenké spáry

Použití

Cihly broušené Porotherm 44 Profi jsou určeny pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Ke zdění těchto cihel se používá speciální malta pro tenké spáry.

Výhody

- dokonalé řešení lineárních tepelných mostů na styku s výplněmi otvorů
- ideální spojení na pero a drážku
- pracnost zdění nižší o 25 % oproti klasickému zdění
- vysoká pevnost zděva v tlaku
- ložná spára tloušťky 1 mm - minimální spotřeba malty pro zdění, minimální množství vody vnesené do zděva
- žádné tepelné mosty v ložných spárách
- ideální podklad pod omítku
- nízký odpor proti difuzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému
- snadné navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm

Technické údaje

Cihly:

- rozměry d/š/v 248x440x249 mm
- rovinnost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin
ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 2
- objem. hmot. prvku max. 750 kg/m³
- hmotnost cca 20,4 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm²
- $\lambda_{10,dry,uni}$ 0,115 W/(m·K)
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- přídržnost 0,30 N/mm²

NPD - není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

- tloušťka 440 mm
- spotřeba cihel 16 ks/m²
36,4 ks/m³
- spotřeba malty 3,1 l/m²
pro tenké spáry 7 l/m³
- charakteristická pevnost v tlaku f_k vyzděného na maltu pro tenké spáry a součinitel přetvárnosti K_E zděva podle ČSN EN 1996-1-1

Cihly na M10 (T)	Zdivo
f_k [MPa]	K_E
P15	5,15
P10	3,88
P8	3,32
1000	

Zvuková izolace zděva*

- nutno se řídit vysvětlivkami uvedenými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost $R_w = 48$ dB při plošné hmotnosti zděva včetně omítka 365 kg/m²

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje zděva

zděvo	u %	λ W/mK	R m ² /K/W	U W/m ² K
na maltu				
bez omítka 1) s omítkami 1) ³⁾	0	0,117	3,75	0,26
bez omítka 2) s omítkami 2) ³⁾	1,0	0,123	3,58	0,27
	1,0	0,124	3,90	0,25

1) v suchém stavu 2) při praktické vlnnosti podle ČSN 73 0540-3 3) vnější strana:
- tepelněizolační omítka, tl. 30 mm, $\lambda = 0,10$ W/(m·K)
- stěrková malta se šitovinou, tl. 3 mm, $\lambda = 0,80$ W/(m·K)
- pastózní omítka, tl. 2 mm, $\lambda = 0,70$ W/(m·K)
vnitřní strana - sádrová omítka tl. 10 mm, $\lambda = 0,34$ W/(m·K)

Požární odolnost zděva

Požárně dělící stěna s oboustrannou omítkou

Třída reakce na oheň: A1 - nehořlavé

Požární odolnost: REI 180 DP1


(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

1/2




ČSN EN 771-1

Porotherm 44 Profi



VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ



Směrná pracnost zdění

cca 0,98 hod/m²
2,23 hod/m³

Dodávka

Cihly Porotherm 44 Profi jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
- počet cihel 60 ks/pal
- hmotnost palety max. 1255 kg
Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel).

Porotherm 44 Profi

Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 44 cm na maltu pro tenké spáry

2/2

CE

Doplňkové cihly

Porotherm 44 Profi 1/2 K
(poloviční koncová)



Porotherm 44 Profi K
(koncová)




Porotherm 44 Profi R
(rohová)



- rozměry d/š/v 125x440x249 mm
- rovinnost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin
ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 2
- objem. hmot. prvku max. 800 kg/m³
- hmotnost cca 11,0 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,30 N/mm²

- rozměry d/š/v 250x440x249 mm
- rovinnost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin
ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 2
- objem. hmot. prvku max. 770 kg/m³
- hmotnost cca 21,1 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,30 N/mm²

- rozměry d/š/v 187x440x249 mm
- rovinnost ložných ploch 0,3 mm
- rovnoběžnost rovin
ložných ploch 0,6 mm
- skupina zdicích prvků 2
- objem. hmot. prvku max. 750 kg/m³
- hmotnost cca 15,4 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I) 10 N/mm²
- nasákovost NPD
- mrazuvzdornost NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
- rozměrová stabilita NPD
- reakce na oheň třída A1
- přídržnost 0,30 N/mm²



velikost drážky v koncových
cihlách je 200 x 45 mm



Dodávka

Cihly Porotherm 44 Profi 1/2 K jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 120 ks/pal
- hmotnost palety max. 1350 kg

Cihly Porotherm 44 Profi K jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 60 ks/pal
- hmotnost palety max. 1300 kg

Cihly Porotherm 44 Profi R jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 72 ks/pal
- hmotnost palety cca 1140 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Porotherm 44

Tepelněizolační vnější stěna

Cihelný blok pro tl. stěny 44 cm na zdící maltu LM 5



Použití

Cihly Porotherm 44 jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdí tloušťky 440 mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny.

Výhody

- dokonalé řešení lineárních tepelných mostů na styku s výplňemi otvorů
- ideální spojení na pero a drážku
- jednoduché a rychlé zdění
- vysoká pevnost
- minimální spotřeba malty
- ideální podklad pod omítka
- nízký odpor proti difuzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému
- snadné navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm

Technické údaje

Cihly:

- rozměry d/š/v 247x440x238 mm
 - skupina zdicích prvků 2
 - objem. hmot. prvku 750-790 kg/m³
 - hmotnost max. 20,4 kg/ks
 - pevnost v tlaku (kat. I) 15/10/8 N/mm²
 - $\lambda_{10,dry,unit}$ 0,115 W/(m·K)
 - nasákovost NPD
 - mrazuvzdornost NPD (F0)
 - obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
 - rozměrová stabilita NPD
 - přídržnost 0,15 N/mm²
- NPD = není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

- tloušťka 440 mm
- spotřeba cihel 16 ks/m²
36,4 ks/m³
- spotřeba malty 42 l/m²
94 l/m³
- charakteristická pevnost v tlaku f_k a součinitel přetvárnosti K_E zdíva podle ČSN EN 1996-1-1

f_k (MPa)	M10	M5	M2,5	LM5
cihly P15	6,56	5,33	4,33	2,96
P10	4,94	4,01	3,26	2,23
P8	4,23	3,43	2,79	1,91
K_E	1000	1000	1000	1000

Zvuková izolace zdíva*

- nutno se řídit vysvětlivkami uvedenými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost $R_w = 49$ dB při plošné hmotnosti zdíva včetně omítky 371 kg/m²

* hodnota stanovená přepočtem

Tepelně-technické údaje zdíva

zdivo	u	λ	R	U
na maltu	%	W/mK	m ² K/W	W/m ² K
Porotherm TM				
bez omítky ¹⁾	0	0,130 až 0,155	3,40 až 2,83	0,28 až 0,33
s omítkami ¹⁾⁽³⁾	1,0	0,120 až 0,140	3,72 až 3,15	0,26 až 0,30
bez omítky ²⁾	1,0	0,140 až 0,165	3,15 až 2,70	0,30 až 0,35
s omítkami ²⁾⁽³⁾	1,0	0,140 až 0,160	3,47 až 3,02	0,28 až 0,31


1) v suchém stavu 2) při praktické tlhkosti podle ČSN 73 0540-3 3) vnější strana:

- tepelněizolační omítka, tl. 30 mm, $\lambda = 0,10$ W/(m·K)
- stěrková malta se síťovinou, tl. 3 mm, $\lambda = 0,80$ W/(m·K)
- pastózní omítka, tl. 2 mm, $\lambda = 0,70$ W/(m·K)
vnitřní strana - sádrová omítka tl. 10 mm, $\lambda = 0,34$ W/(m·K)



ČSN EN 771-1

Porotherm 44



Požární odolnost zdíva

Požárně dělicí stěna s oboustrannou omítkou

Třída reakce na ohně: A1 – nehořlavé

Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva $c = 1000$ J/kg·K

Faktor difuzního odporu $\mu = 5/10$
(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 1,30 hod/m²
2,96 hod/m³


Dodávka

Cihly Porotherm 44 jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.

- počet cihel 60 ks/pal
- hmotnost palety max. 1255 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA



vše o navrhování
technické listy

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

12. vydání – leden 2019

Publikace je určena projektantům, architektům, technikům ve stavební praxi a studentům průmyslových škol stavebního směru.

vydal **HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.**
U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko, CZ

www.heluz.cz
Technické informace a poradenství: 385 793 055 | projekty@heluz.cz
Zpracování výkazu výměr: 385 793 047 | projekty@heluz.cz
Informace pro zákazníky: 800 212 213 | info@heluz.cz

Náklad 2 500 výtisků

Redakce: Ing. Pavel Heinrich, Bc. Tomáš Mengler, Ing. Martin Coufalík, Ing. Miroslav Vacek, Ph.D., Ing. Zuzana Hejlová
Grafická úprava: Ing. Petra Payerová

Copyright

© HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.

Veškerá autorská práva jsou vyhrazena v souladu s mezinárodními autorskými dohodami. Bez písemného povolení vydavatele a vlastníků autorských práv nesmí být tažo publikace v celku ani částečně reproducována, a to žádným způsobem, elektronicky či mechanicky včetně fotokopirování, nahrávání nebo jakýmkoli jiným neznámým nebo později vyvinutým systémem ukládání a znovu nabýtí informací.

Fotografie a obrázky jsou ilustrační. Změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Údaje obsažené v této technické příručce vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálemu vývoji materiálů může dojít v dalším časovém období ke změně jejich vlastností.

HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená

POUŽITÍ

Pro chráněné jednovrstvé obvodové zdívo nulových, pasivních a nízkoenergetických budov.

VÝROBKOVÉ VLASTNOSTI

	BROUŠENÁ		
Výrobní závod	HEVLÍN	LIBOCHOVICE	DOLNÍ BUKOVSKO
Průměrná pevnost v tlaku (MPa)	10		
$\lambda_{10, \text{dry, unit}}$ (W/(m·K))	0,059		
Rozměry d x š x v (mm)	247 x 440 x 249		
Rozměrové tolerance	Tm ; R2+		
Třída reakce na oheň	B-s1,d0		
Objemová hmotnost (kg/m³)	660		
Hmotnost průměrná inf. (kg)	17,9		
Doplňkové cihly výroba (ano/ne)	ano		

VLASTNOSTI ZDÍVA NA MALTU

SB C	SB	PU pěna	SB C	SB	PU pěna	SB C	SB	PU pěna
Spotřeba cihel na 1 m² (ks)	16,0	-	16,0					
Spotřeba cihel na 1 m³ (ks)	36,4	-	36,4					
Spotřeba malty (l/m²; dóz/m²)	6,7	-	5,0					
Směrná pracnost zdění (Nh/m²)	1,10	-	0,66					

TEPELNÁ TECHNIKA

$\lambda_{\text{design, mas}}$ (W/(m·K))	0,061	-	0,061					
$U_{\text{design, mas}}$ (W/m²·K), bez vlivu omítok ¹⁾	0,14	-	0,14					
$U_{\text{design, mas}}$ (W/m²·K), včetně omítok ¹⁾	0,13	-	0,13					
$U_{\text{dry, mas}}$ (W/m²·K), včetně omítek	0,13	-	0,13					
Faktor difuzního odporu μ (-)	9,7	-	9,7					
Měrná tepelná kapacita zdíva bez omítok c (kJ/(kg·K))	1,0	-	1,0					

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Stupeň využití stěny α	0,6	-	0,6					
Požární odolnost stěny oboustranně omítнутé	REI 30 DP1 REI 90 DP3	-	REI 30 DP1 REI 90 DP3					

STATIKA

Plošná hm. zdíva vč. omítok (kg/m²)	346	-	346					
Skupina zdících prvků	3	-	3					
Průměrná pevnost zdících prvků (MPa)	10	-	10					
Pevnost zdíva v tlaku f_k (MPa)	3,6	-	2,0					
Součinitel modulu pružnosti K_e	900	-	600					
Pevnost zdíva ve smyku f_{vk0} (MPa)	0,30	-	0,06					

ZVUKOVÁ IZOLACE

Lab. vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	41	-	40					
Hodnota změřená / informativní	informativní	-	informativní					
Plošná hm. zdíva vč. omítok (kg/m²)		-						
OH malty min. (kg/m³)		-						
OH omítka min. (kg/m³)		-						
Tloušťka omítky (mm)	2x15	-	2x15					

Vysvětlivky


Uvedené vlastnosti v technickém listu odpovídají současnemu stavu techniky, poznatkům z praxe, výsledkům zkoušek a hodnotám převzatých z technických norem. Vydaním tohoto technického listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

1) Platí za podmínek: $R_g + R_e = 0,17 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.

$U_{\text{design, mas}}$ - hodnota součinitele prostupu tepla v návrhové vlnkosti,

$U_{\text{dry, mas}}$ - hodnota součinitele prostupu tepla v suchém stavu; „včetně omítky znamená“: vnější tepelněizolační jádrová omítka tl. 40 mm $\lambda \leq 0,10 \text{ W/m K}$, vnitřní jádrová omítka tl. 10 mm $\lambda \leq 0,88 \text{ W/m K}$.

registrační číslo Y8445.XX



HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená DOPLŇKOVÉ CIHLY

FAMILY 44-K 2in1
registrační číslo Y8447.XX



FAMILY 44-K-1/2 2in1
registrační číslo Y8446.XX



FAMILY 44-R 2in1
registrační číslo Y8448.XX



FAMILY 44-N 2in1
registrační číslo Y8449.XX



DOPLŇKOVÉ CIHLY

Výrobní závod

HEVLÍN

Rozměry d x š x v (mm)

247 x 440 x 249

Průměrná pevnost v tlaku (MPa)

10

Objemová hmotnost (kg/m³)

650

Hmotnost průměrná inf. (kg)

17,6

HEVLÍN

125 x 440 x 249

10

670

9,2

HEVLÍN

187 x 440 x 249

10

680

13,9

HEVLÍN

247 x 440 x 166

10

660

11,9

HELUZ FAMILY 44 broušená

POUŽITÍ

Pro chráněné jednovrstvé obvodové zdívo nízkoenergetických a energeticky úsporných budov.

VÝROBKOVÉ VLASTNOSTI

	BROUŠENÁ		
Výrobní závod	HEVLÍN	LIBOCHOVICE	DOLNÍ BUKOVSKO
Průměrná pevnost v tlaku (MPa)	10		
$\lambda_{10, \text{dry, unit}} \text{ (W/(m.K))}$	0,082		
Rozměry d x š x v (mm)	247 x 440 x 249		
Rozměrové tolerance	Tm ; R2+		
Třída reakce na oheň	A1		
Objemová hmotnost (kg/m³)	650		
Hmotnost průměrná inf. (kg)	17,6		
Doplňkové cihly výroba (ano/ne)	ano		

VLASTNOSTI ZDÍVA NA MALTU

SB C	SB	PU pěna	SB C	SB	PU pěna	SB C	SB	PU pěna
Spotřeba cihel na 1 m² (ks)	16,0	16,0	16,0					
Spotřeba cihel na 1 m³ (ks)	36,4	36,4	36,4					
Spotřeba malty (l/m²; dóz/m²)	6,7	4,4	5,0					
Směrná pracnost zdění (Nh/m²)	1,08	0,94	0,65					

TEPELNÁ TECHNIKA

$\lambda_{\text{design, mas}} \text{ (W/(m.K))}$	0,087	0,087	0,087					
$U_{\text{design, mas}} \text{ (W/m².K), bez vlivu omítka } ^1$	0,19	0,19	0,19					
$U_{\text{design, mas}} \text{ (W/m².K), včetně omítka } ^1$	0,18	0,18	0,18					
$U_{\text{dry, mas}} \text{ (W/m².K), včetně omítka}$	0,17	0,17	0,17					
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10	5/10	5/10					
Měrná tepelná kapacita zdíva bez omítka c (kJ/(kg.K))	1,0	1,0	1,0					

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Stupeň využití stěny α	1,0	1,0	1,0					
Požární odolnost stěny oboustranně omítnuté	RE 180 DP1	RE 180 DP1	RE 120 DP1					

STATIKA

Plošná hm. zdíva vč. omítka (kg/m²)	342	342	342					
Skupina zdících prvků	3	3	3					
Průměrná pevnost zdících prvků (MPa)	10	10	10					
Pevnost zdíva v tlaku f_k (MPa)	4,1	2,7	2,0					
Součinitel modulu pružnosti K_E	900	900	600					
Pevnost zdíva ve smyku f_{vko} (MPa)	0,30	0,30	0,06					

ZVUKOVÁ ISOLACE

Lab. vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	40	40	39					
Hodnota změřená / informativní	informativní	informativní	informativní					
Plošná hm. zdíva vč. omítka (kg/m²)	-	-	-					
OH malty min. (kg/m³)	-	-	-					
OH omítka min. (kg/m³)	-	-	-					
Tloušťka omítka (mm)	2x15	2x15	2x15					

Vysvětlivky



Uvedené vlastnosti v technickém listu odpovídají současnému stavu techniky, poznatkům z praxe, výsledkům zkoušek a hodnotám převzatých z technických norem. Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

^{1) Platí za podmínek: $R_{10} + R_{dry} = 0,17 \text{ m}^2 \text{ K/W}$:}

^{U_{design, mas}} - hodnota součinitele prostupu tepla v návrhové vlhkosti,

^{U_{dry, mas}} - hodnota součinitele prostupu tepla v suchém stavu; „včetně omítka znamená“: vnější tepelněizolační jádrová omítka tl. 40 mm $\lambda \leq 0,10 \text{ W/m.K}$, vnitřní jádrová omítka tl. 10 mm $\lambda \leq 0,88 \text{ W/m.K}$

registrační číslo Y7445.XX




HELUZ FAMILY 44 broušená

FAMILY 44-K broušená
registrační číslo Y7447.XX

FAMILY 44-K-1/2 broušená
registrační číslo Y7446.XX

FAMILY 44-R broušená
registrační číslo Y7448.XX

FAMILY 44-N broušená
registrační číslo Y7449.XX



DOPLŇKOVÉ CIHLY

FAMILY 44 K broušená

FAMILY 44 -K-1/2 broušená

FAMILY 44-R broušená

FAMILY 44-N broušená

HEVLÍN

HEVLÍN

HEVLÍN

HEVLÍN

247 x 440 x 249

247 x 440 x 249

187 x 440 x 249

247 x 440 x 166

10

10

10

10

640

660

660

660

17,3

9,0

11,9

11,9

Vysvětlivky

Uvedené vlastnosti v technickém listu odpovídají současnému stavu techniky, poznatkům z praxe, výsledkům zkoušek a hodnotám převzatých z technických norem. Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

HELUZ PLUS 44 broušená

POUŽITÍ

Pro chráněné jednovrstvé obvodové zdivo energeticky úsporných budov.

VÝROBKOVÉ VLASTNOSTI

	HEVLÍN		LIBOCHOVICE		DOLNÍ BUKOVSKO				
Výrobní závod	10		10		10				
Průměrná pevnost v tlaku (MPa)	0.099		0.093		0.142				
$\lambda_{10, \text{dry, unit}} (\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K}))$	247 x 440 x 249		247 x 440 x 249		247 x 440 x 249				
Rozměry d x š x v (mm)	Tm : R2+		Tm : R2+		Tm : R2+				
Rozměrové tolerance	A1		A1		A1				
Třída reakce na oheň	600		740		720				
Objemová hmotnost (kg/m^3)	16.2		20.0		19.5				
Hmotnost průměrná inf. (kg)	ano		ano		ano				
Doplňkové cihly výroba (ano/ne)	SB C	SB	PU pěna	SB C	SB	PU pěna	SB C	SB	PU pěna
VLASTNOSTI ZDIVA NA MALTU	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Spotřeba cihel na 1 m^2 (ks)	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
Spotřeba cihel na 1 m^3 (ks)	6,7	4,4	5,0	6,7	4,4	5,0	6,7	4,4	5,0
Spotřeba malty (l/m^2 ; dóz/ m^2)	0,89	0,89	0,65	0,89	0,89	0,65	0,89	0,89	0,65
Směrná pracnost zdění (Nh/m^2)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

TEPELNÁ TECHNIKA

$\lambda_{\text{design, mas}} (\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K}))$	0,111	0,111	0,111	0,105	0,105	0,105	0,156	0,156	0,156
$U_{\text{design, mas}} (\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}))$, bez vlivu omíték ¹⁾	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,33	0,33	0,33
$U_{\text{design, mas}} (\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}))$, včetně omíték ¹⁾	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,33	0,33	0,33
$U_{\text{dry, mas}} (\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}))$, včetně omíték	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,30	0,30	0,30
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Měrná tepelná kapacita zdiva bez omíték c ($\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Stupeň využití stěny α	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Požární odolnost stěny oboustranně omítnuté									

STATIKA

Plošná hm. zdiva vč. omítka (kg/m^2)	321	321	321	381	381	381	372	372	372
Skupina zdících prvků	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Průměrná pevnost zdících prvků (MPa)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Pevnost zdiva v tlaku f_k (MPa)	3,6	2,8	1,8	3,6	2,8	1,8	3,6	2,8	1,8
Součinitel modulu pružnosti K_E	1000	1000	600	1000	1000	600	1000	1000	600
Pevnost zdiva ve smyku f_{vk0} (MPa)	0,30	0,30	0,06	0,30	0,30	0,06	0,30	0,30	0,06




ZVUKOVÁ IZOLACE

Lab. vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	47	47	46	47	47	46	47	47	46
informativní informativní informativní informativní informativní informativní informativní informativní informativní									
Hodnota změřená / informativní									
Plošná hm. zdiva vč. omítka (kg/m^2)									
OH malty min. (kg/m^3)									
OH omítka min. (kg/m^3)									
Tloušťka omítka (mm)									

Vysvětlivky
Uvedené vlastnosti v technickém listu odpovídají současnému stavu techniky, poznatkům z praxe, výsledkům zkoušek a hodnotám převzatých z technických norem.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.


¹⁾ Platí za podmínek: $R_d + R_o = 0,17 \text{ m}^2\text{K/W}$.
 $U_{\text{design, mas}}$ - hodnota součinitele prostupu tepla v návrhové výškosti.
 $U_{\text{dry, mas}}$ - hodnota součinitele prostupu tepla v suchém stavu; „včetně omítky“ znamená: vnější tepelněizolační jádrová omítka tl. 40 mm $\lambda \leq 0,10 \text{ W/m.K}$, vnitřní jádrová omítka tl. 10 mm $\lambda \leq 0,88 \text{ W/m.K}$.

registrační číslo Y3445.XX




HELUZ PLUS 44 broušená


PLUS 44-K broušená
registrační číslo Y3447.XX



PLUS 44-K-1/2 broušená
registrační číslo Y3446.XX




PLUS 44-R broušená
registrační číslo Y3448.XX



DOPLŇKOVÉ CIHLY

PLUS 44-N broušená
registrační číslo Y3449.XX



Vysvětlivky
Uvedené vlastnosti v technickém listu odpovídají současnému stavu techniky, poznatkům z praxe, výsledkům zkoušek a hodnotám převzatých z technických norem.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

HELUZ PLUS 44

POUŽITÍ

Pro chráněné jednovrstvé obvodové zdivo energeticky úsporných budov.

VÝROBKOVÉ VLASTNOSTI

	NEBROUŠENÁ								
Výrobní závod	HEVLÍN	LIBOCHOVICE	DOLNÍ BUKOVSKO						
Průměrná pevnost v tlaku (MPa)	10	10	10						
$\lambda_{10, \text{dry, unit}} (\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K}))$	0,099	0,093	0,142						
Rozměry d x š x v (mm)	247 x 440 x 238	247 x 440 x 238	247 x 440 x 238						
Rozměrové tolerance	T2 ; R2	T2 ; R2	T2 ; R2						
Třída reakce na oheň	A1	A1	A1						
Objemová hmotnost (kg/m^3)	600	740	720						
Hmotnost průměrná inf. (kg)	15,5	19,1	18,6						
Doplňkové cihly výroba (ano/ne)	ano	ano	ano						
VLASTNOSTI ZDIVA NA MALTU	LM5	M5	M10	LM5	M5	M10	LM5	M5	M10
Spotřeba cihel na 1 m^2 (ks)	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Spotřeba cihel na 1 m^3 (ks)	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
Spotřeba malty (l/ m^2)	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Směrná pracnost zdění (Nh/m^2)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

TEPELNÁ TECHNIKA

$\lambda_{\text{design, mas}} (\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K}))$	0,115	-	-	0,109	0,133	0,133	0,150	-	-
$U_{\text{design, mas}} (\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}))$, bez vlivu omítka ¹⁾	0,25	-	-	0,24	0,29	0,29	0,32	-	-
$U_{\text{design, mas}} (\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}))$, včetně omítka ¹⁾	0,23	-	-	0,22	0,26	0,26	0,32	-	-
$U_{\text{dry, mas}} (\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}))$, včetně omítka	0,21	-	-	0,20	0,20	0,20	0,31	-	-
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Měrná tepelná kapacita c ($\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Stupeň využití stěny α	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Stěna oboustranně omítнутá									

STATIKA

Plošná hm. zdiva vč. omítka (kg/m^2)	366	366	366	423	423	423	415	415	415
Skupina zdicích prvků	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pevnost zdicího prvku (MPa)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Pevnost zdiva v tlaku f_k (MPa)	2,2	3,1	3,8	2,2	3,1	3,8	2,2	3,1	3,8
Součinitel modulu pružnosti K_E	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Pevnost zdiva ve smyku f_{vk0} (MPa)	0,15	0,20	0,30	0,15	0,20	0,30	0,15	0,20	0,30

ZVUKOVÁ IZOLACE

Lab. vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	46	47	47	46	47	47	46	47	47
Hodnota změřená / informativní									
informativní informativní informativní informativní informativní informativní informativní informativní informativní									
Plošná hm. zdiva vč. omítka (kg/m^2)									
-									
OH malty min. (kg/m^3)									
-									
OH omítka min. (kg/m^3)									
-									
Tloušťka omítka (mm)									
2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15									



Vysvětlivky
Uvedené vlastnosti v technickém listu odpovídají současnému stavu techniky, poznatkům z praxe, výsledkům zkoušek a hodnotám převzatých z technických norem.
Vydáním tohoto technického listu ztrácí svou platnost.

1) Platí za podmínek: $R_{v1} + R_{v2} = 0,17 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$;

$U_{\text{design, mas}}$ – hodnota součinitele prostupu tepla v návrhové vlnnosti;



$U_{\text{dry, mas}}$ – hodnota součinitele prostupu lepila v suchém stavu; „včetně omítky znamená“: vnější tepelněizolační jádrová omítka tl. 40 mm $\lambda \leq 0,10 \text{ W/m K}$, vnitřní jádrová omítka tl. 10 mm $\lambda \leq 0,88 \text{ W/m K}$.

registrační číslo Y3440.XX



HELUZ PLUS 44

PLUS 44-K
registrační číslo Y3442.XX



DOPLŇKOVÉ CIHLY

	PLUS 44-K	PLUS 44-K-1/2	PLUS 44-R
Výrobní závod	HEVLÍN	HEVLÍN	HEVLÍN
Rozměry d x š x v (mm)	247 x 440 x 238	247 x 440 x 238	187 x 440 x 249
Průměrná pevnost v tlaku (MPa)	10	10	10
Objemová hmotnost (kg/m^3)	590	630	610
Hmotnost průměrná inf. (kg)	15,3	8,2	11,9

DOPLŇKOVÉ CIHLY

PLUS 44-K-1/2
registrační číslo Y3441.XX

